

Prodotto: QUARZOPLAS
Idropittura Lavabile alla farina di quarzo

Codice: 551.553/ CONFEZIONE: 14 LT/5 LT

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Finitura Lavabile alla farina di quarzo per tutti i supporti murali esterni ed interni. Formulata con emulsione acquosa di un polimero stirolo-acrilico, farina di quarzo grana media, filler coprenti e biossido di titanio. Dotata di un buon potere coprente, buona resistenza allo sfarinamento e capacità di uniformare i supporti grazie alle ottime proprietà riempitive.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicata per la verniciatura di superfici murarie esterne ed interne sia vecchie che nuove. Particolarmente idonea per la pitturazione di pareti e sotto-balconi di palazzine, villette, di muri di recinzione, di pareti interne di tavernette. Il prodotto risulta ideale per supporti con rappezzi di intonaco o evidenti discontinuità dovute a vecchie pitture, grazie al leggero maggiore spessore del film rispetto a quello delle altre pitture al quarzo.

PROPRIETA' DEL MATERIALE

- a base acqua
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- buona copertura
- buona lavabilità
- ottima traspirabilità
- idrorepellente
- bassa presa di sporco
- ottimo potere riempitivo

DATI TECNICI

COLORE	Bianco e colori a sistema tintometrico
VISCOSITA' (cps, Brookfield, 25°C)	13.000-14.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,62 ± 0,05
RESA (mq/Lt)	3-5 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
RESISTENZA ALL'ABRASIONE AD UMIDO	classe 3 tra 20 e 70 micron dopo 200 cicli
ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE	Pennello, rullo
% DILUIZIONE (con acqua)	20-25 (pennello); 15-20 (rullo); 30-35 (airless)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (°C)	+ 5 /+ 35
UMIDITA' RELATIVA DI APPLICAZIONE (%)	≤ 85
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	3 ore (asciutto); dopo 8 ore (seconda mano)

APPLICAZIONE

-Superfici Esterne Nuove:

- attendere che siano trascorsi circa 28 giorni di stagionatura e controllare che l'intonaco sia uniforme e perfettamente asciutto.

- Applicare una mano di fissativo Isoacryl cod. 521.521 e dopo circa 6 ore applicare 2 mani di QUARZOPLAS intervallate di 8 ore l'una dall'altra

-Superfici Esterne Verniciate:

- eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via i residui dopo averli trattati con candeggina o sanificante Via la Muffa Spray cod.526.526.
- Asportare eventuali parti in fase di distacco, in quanto superfici non stabili comportano il distacco della finitura.
- inumidire con acqua e risarcire con malta di ripristino ove necessario.
- Applicare una mano di fissativo Isoacryl cod. 521.521. Per muri particolarmente sfarinanti, applicare invece una/due mani di fissativo Stabilizza cod.518.518 e dopo circa 6 ore applicare 2 mani di QUARZOPLAS intervallate di 8 ore l'una dall'altra

STOCCAGGIO

- il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore a 24 mesi
- non conservare il prodotto diluito
- dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Cat. c/BA _valore Limite UE del COV per la categoria: 40 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: max 25 g/L

Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.