

## SUPER WHITE SMACCHIABILE

### Smalto Murale Satinato Smacchiabile

Codice: 508.510 /Confezioni: 12 LT – 4 LT – 1 LT

#### TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Pittura-Smalto ad acqua per pareti murali interne ed esterne formulato con una alta percentuale di leganti acrilici, mix di biossidi di titanio ed additivi specifici. Considerata l'eccezionale dilatazione in fase di posa in opera con rullo a pelo raso, la finitura si presenta liscia e sottile a parità di una applicazione a mezzo air-less. La sua elevata resistenza al lavaggio produce un effetto barriera che ostacola l'assorbimento di macchie sulla superficie consentendone una rapida e veloce pulizia.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per la verniciatura di superfici murali nuove, stagionate, omogenee finite a civile. Indicato anche su superfici vecchie cementizie, rasate a stucco, già dipinte. Particolarmente idoneo per la pitturazione di pareti di ambienti molto frequentati come corridoi, scale, cucine e camere di bambini dove è richiesta resistenza all'usura e allo sfregamento. La pittura infatti conserverà il suo aspetto anche dopo numerose smacchiature.

#### PROPRIETA' DEL MATERIALE

- a base acqua
- finitura liscia ed omogenea
- ottima copertura
- eccezionale lavabilità
- ottima scorrevolezza in fase di posa in opera

#### DATI TECNICI

COLORE	Bianco
ASPETTO DEL FILM (EN 1062)	Satinato G2 (= 26 gloss a 85°) (> 10 GU a 85°= G2)
VISCOSITA' (CPS, Brookfield,25°C)	10.000 -12.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,32 ± 0,05
RESA (mq/Lt)	12-14 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
RESISTENZA ALL'ABRASIONE AD UMIDO	Classe 1 (≤ 5 micron dopo 200 cicli)
ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo corto/raso, airless
% DILUIZIONE (con acqua)	15-20 (pennello); 10 -15 (rullo); 25-30 (airless)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (°C)	+ 5 /+ 35
UMIDITA' RELATIVA DI APPLICAZIONE (%)	≤ 85
SPESSORE CONSIGLIATO (µm per mano)	35-50
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	2 ore (asciutto); dopo 8 ore (seconda mano)

#### RESISTENZA ALLE MACCHIE

Per eliminare facilmente le macchie, dal momento della loro formazione, raccomandiamo di procedere entro i tempi indicati nella tabella seguente. Per la pulizia, utilizzare un panno inumidito con acqua e del sapone neutro. Le macchie più insidiose (come quelle di vino rosso o caffè, o comunque per tempi di contatto maggiori di 30 minuti) sono rimovibili con un panno imbevuto con acqua e candeggina.

<b>PULIZIA PRIMA DI:</b>	<b>1 MINUTO</b>	<b>5 MINUTI</b>	<b>30 MINUTI</b>
PENNARELLI PER BAMBINI*	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
CAFFE'	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>Leggermente visibile</i>
THE	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
OLIO EVO	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
KETCHUP	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>Leggermente visibile</i>
FANGO	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
COCA COLA	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
ACETO	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>
VINO ROSSO	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>	<i>scompare</i>

\*Alcune tipologie di pennarelli e/o inchiostro potrebbero non garantire l'eliminazione totale della macchia

### APPLICAZIONE

- *Superfici Interne Nuove*: assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato- non meno di 4 settimane su intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Effettuare una rasatura completa o, ove necessario, stuccare piccoli fori o imperfezioni con Polistuck Stucco in pasta cod. 770.770 e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare una mano di isolante Isoacryl cod.521.521 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di SUPER WHITE SMACCHIABILE intervallate di 8 ore

- *Superfici Interne Verniciate*: eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via i residui dopo averli trattati con candeggina o sanificante Via la Muffa Spray cod.526.526. Eliminare eventuali residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le superfici con Polistuck Stucco in Pasta cod. 770.770. Carteggiare e pulire le superfici. Applicare una mano di isolante Isoacryl cod. 521.521 e dopo 4-6 ore verniciare con due/tre mani di SUPER WHITE SMACCHIABILE intervallate di 8 ore

### STOCCAGGIO

- il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore a 24 mesi
- non conservare il prodotto diluito
- dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

*Cat.a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L*

*Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.*